



SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	150002		
Nennspannung	6V		
Nennkapazität	4.5Ah		
Maße	Länge	70±1mm	
	Breite	47±1mm	
	Höhe	100±2mm	
	Gesamthöhe	106±2mm	
Gewicht	ca. 0.75 kg		
Anschluss	Faston 4,75		
Behälter Material	ABS		
Nennleistung	4.50 AH/0.225A	(20hr,1.80V/Zelle,25°C)	
	4.19 AH/0.419A	(10hr,1.80V/Zelle,25°C)	
	3.78 AH/0.756A	(5hr,1.75V/Zelle,25°C)	
	3.30 AH/1.10A	(3hr,1.75V/Zelle,25°C)	
	2.73 AH/2.73A	(1hr,1.60V/Zelle,25°C)	
Maximaler Entladestrom (kurz)	67.5A (5s)		
Innenwiderstand	ca. 25mΩ		
Betriebstemperaturbereich	Entladung:	-15~50°C	
	Ladung:	0~40°C	
	Erhaltung:	-15~40°C	
Nennbetriebstemperaturbereich	25±3°C		
Zyklische Anwendung	Anfangsladestrom geringer als 1.35A bei einer Spannung von 14.4 - 15.0V und 25°C bei einem Temp. Koeffizienten von -30mV/°C		
Erhaltungsladung	Keine Anfangsladestrombegrenzung bei einer Spannung von 13.5 - 13.8V und 25°C bei einem Temp. Koeffizienten von -20mV/°C		
Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur	40°C	103%	
	25°C	100%	
	0°C	86%	
Selbstentladung	Batterien der Nitro 6V Serie können bei 25°C bis zu 6 Monate gelagert werden. Danach ist eine Aufladung notwendig. Bei höheren Lagertemperaturen verkürzt sich das Aufladeintervall.		

ANWENDUNGEN

- Standard Anwendungen
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Notstromeinrichtungen
- Notbeleuchtungssysteme
- Bahngleissignaleinrichtungen
- Sicherheits- und Alarmsysteme
- Elektronische Geräte und Ausrüstungen
- Kommunikationseinrichtungen
- Gleichstromquellen
- Landbahnbeleuchtungen



Konstante Entladung (Ampere) bei 25°C



F.V	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V	8.64	6.02	4.97	4.31	3.46	2.66	2.17	1.33	1.01	0.831	0.706	0.611	0.486	0.404	0.223
1.80V	10.6	7.19	5.76	4.87	3.83	2.90	2.34	1.41	1.06	0.874	0.736	0.638	0.504	0.419	0.225
1.75V	12.6	8.13	6.35	5.31	4.09	3.08	2.46	1.47	1.10	0.901	0.756	0.654	0.518	0.427	0.227
1.70V	14.3	8.96	6.88	5.70	4.29	3.20	2.57	1.53	1.14	0.924	0.775	0.670	0.525	0.434	0.231
1.65V	15.7	9.64	7.27	5.98	4.47	3.32	2.67	1.58	1.17	0.943	0.792	0.683	0.534	0.440	0.234
1.60V	16.5	10.0	7.58	6.17	4.60	3.40	2.73	1.63	1.19	0.966	0.808	0.696	0.545	0.447	0.236

Konstante Leistungsabgabe (Watt/Zelle) bei 25°C


F.V	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V	16.3	11.5	9.55	8.35	6.74	5.21	4.28	2.63	2.01	1.66	1.41	1.23	0.977	0.815	0.450
1.80V	19.8	13.6	11.0	9.37	7.41	5.65	4.58	2.78	2.10	1.73	1.46	1.27	1.01	0.838	0.452
1.75V	23.2	15.2	12.0	10.1	7.86	5.96	4.80	2.88	2.16	1.78	1.49	1.30	1.03	0.849	0.453
1.70V	26.0	16.6	12.9	10.8	8.20	6.16	4.97	2.98	2.22	1.81	1.52	1.32	1.04	0.858	0.459
1.65V	28.3	17.6	13.4	11.2	8.48	6.36	5.15	3.05	2.27	1.84	1.55	1.34	1.05	0.866	0.463
1.60V	29.2	18.1	13.9	11.4	8.62	6.44	5.22	3.13	2.31	1.87	1.57	1.36	1.07	0.876	0.464

ABMESSUNGEN (in mm)


Faston 4,75




ENTLADECHARAKTERISTIK




ERHALTUNGSLADUNGSCONCHARAKTERISTIK




EINFLUSS DER TEMPERATUR AUF BATTERIEKAPAZITÄT




EINFLUSS DER TEMPERATUR AUF LANGZEITLEBENSDAUER



ZYKLENANZAHL IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ENTLADETIEFE



SELBSTENTLADUNGSEIGENSCHAFTEN



A No supplementary charge required
(Carry out supplementary charge before use if 100% capacity is required.)

Supplementary charge required before use. Optional charging way as below:

1. Charged for above 3 days at limited current 0.25CA and constant voltage 2.25V/cell.
2. Charged for above 20 hours at limited current 0.25CA and constant voltage 2.45V/cell.
3. Charged for 8-10 hours at limited current 0.05CA.

C Supplementary charge may often fail to recover the capacity.
The battery should never be left standing till this is reached.